

Gelshield 200

Osmosi

Primer Epossidico per la Protezione contro l'Osmosi



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer epossidico a rapida essiccazione e facile da applicare, per la protezione della VTR contro l'osmosi.

* Fornisce protezione contro l'osmosi in cinque mani (250 µm)

* Impiegabile sino a 5°C

* Rapida essiccazione permette applicazione di più mani nello stesso giorno.

INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YPA212-Verde, YPA213-Grigio
Finitura	Opaca
Peso Specifico	1.4
Volumi Solidi	45%
Rapporto di Miscelazione	3:1 in volume (come fornito)
Catalizzatore	YPA214
Vita da scaffale media	2 anni
VOC	464 g/lt
Pezatura	750 ml, 2.5 lt

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fuori polvere	4 ore	2 ore	1 ore	30 minuti
Immersione	24 ore	18 ore	12 ore	8 ore
Durata della miscela	10 ore	5 ore	3 ore	2 ore

Ricoperto con	Ricopertura Temperatura del supporto							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Gelshield 200	10 ore	6 mesi	5 ore	6 mesi	3 ore	6 mesi	2 ore	6 mesi
Micron 350	10 ore	24 ore	5 ore	9 ore	3 ore	7 ore	1 ore	5 ore
Micron WA	10 ore	1 mesi	5 ore	1 mesi	3 ore	1 mesi	1 ore	1 mesi

Nota: Per tutte le altre antivegetative International come Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Cruiser Premium Plus, Interspeed Extra, Micron Superior, Micron Extra EU, Micron LZ, Micron 77, Navigator, Ultra 300, Boatguard 100, Cruiser 200/250, Trilux 200, Trilux Hard Antifouling, Uni-Pro 250, fare riferimento agli intervalli di ricopertura di Micron 350. Se è superato l'intervallo massimo di ricopertura, carteggiare a umido e a secco con carta di grado 180-220.

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Preparazione	VTR NUDA Pulire con Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Carteggiare con carta abrasiva di grado 180. SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA CON ANTIVEGETATIVA Rimuovere utilizzando Interstrip. Pulire con Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Carteggiare con carta abrasiva di grado 180. LAMINATO ESPOSTO Applicare localmente utilizzando la resina epossidica senza Gelshield Plus.
Metodo	Rimuovere la polvere residua. Applicare il numero di mani richiesto dalla specifica (minimo 250 micron Spessore Film Asciutto). Per semplificare il lavoro, alternare i due colori (grigio e verde), iniziando e terminando con il grigio. SENTINE: Applicare 2 mani se la superficie della sentina è finita a gelcoat. Altrimenti trattare con Gelshield Plus.
Suggerimenti	Miscelazione Mescolare o agitare bene i due componenti. Miscelare accuratamente base e catalizzatore e attendere 10 minuti per lasciare disperdere eventuali bolle. Diluente YTA061 Diluente N.7 Altro Può essere utilizzato con temperature sino a 5°C ma per ottenere le prestazioni massime usare a temperature superiori a 10°C.
Punti Importanti	Gli scafi nuovi devono essere "post-catalizzati" per un minimo di 4 settimane prima dell'applicazione di Gelshield 200. Non applicare direttamente sui laminati esposti. Non impiegare sotto i 5°C. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 10°C e massimo 35°C. La temperatura del supporto deve essere minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F.
Compatibilità/Substrati	Gelcoat in VTR e laminati catalizzati. Da non utilizzare sopra prodotti monocomponenti.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare www.yachtpaint.com.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

Gelshield 200

Osmosi

Primer Epossidico per la Protezione contro l'Osmosi



Numero di Mani	5 minimo a pennello (min. 250 µm SFA)
Resa	(Teorica) - 9.1 m ² /lt a pennello (Pratica) - 8.1 m ² /lt a pennello
Spessore Film Asc. Raccomandato per mano	50 micron asciutti a pennello
Spessore Film Bag. Raccomandato per mano	111 micron bagnati a pennello
Metodi di applicazione	Pennello, Rullo

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio	INFORMAZIONI GENERALI: Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Gelshield 200 è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. TRASPORTO: Gelshield 200 deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
Sicurezza	GENERALE: Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico. SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di Gelshield 200 non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

NOTE IMPORTANTI

L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare www.yachtpaint.com.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.