



FILLER CARBONIO

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/1

SCHEDA TECNICA

Rev. 2 del 23/05/2011

Riempitivo turapori monocomponente; consente l'applicazione direttamente su superfici in materiale composito/fibra di carbonio. Ottimo riempimento e facilità di applicazione.

CARATTERISTICHE:

Densità: 1,56 g/cm³ ± 0,05



APPLICAZIONE:

Applicare con Hitex 4000, lasciare essiccare all'aria per 15 min a 20°C.

Rimuovere l'eccesso con paglietta abrasiva ultra-fine.

Pulire la superficie con antisilicone all'acqua (No-Sil Aqua, cod. 15650) e proseguire con il ciclo di verniciatura.

Non soffiare con aria!



CARTEGGIATURA:

Non richiesta.



MAGAZZINAGGIO:

12 mesi, nell'imballaggio originale, in luogo fresco ed asciutto. (da +5°C a +25°C)

CONFEZIONI DISPONIBILI:

Codice
10580

Confezione
1 Kg

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.