



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



ONDALAC SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI CON FINITURA LUCIDA

SERIE 591

Caratteristiche generali

E' uno speciale smalto lucido inodore essiccante ad aria formulato con pregiate resine acriliche e pigmenti resistenti alla luce. Degna di nota è la caratteristica che, in favorevoli condizioni ambientali, pone questo smalto assolutamente comparabile con i tradizionale prodotti a solvente.

Impieghi generali

ONDALAC può essere applicato su supporti in muratura, legno, lamiere zincate, alluminio e ferro, quest'ultimo se opportunamente trattato con un fondo anticorrosivo. Le superfici devono essere accuratamente sgrassate, pulite e in caso di supporti con vecchie applicazioni di smalti o antiruggine di qualsiasi natura, è consigliabile una leggera carteggiatura

Caratteristiche tecniche

A) Prodotto in latta

Tipo di legante	acrilico
Viscosità Brookfield a 20°C	CPS 2000 - 2500
Peso specifico a 20°C	Kg/Lt. 1,100 – 1,200 (secondo la tinta)
Residuo secco in peso	% 40 – 45 (secondo la tinta)

VOC 2010 (prodotto pronto all'uso) gr/lit 80-100 inferiore a 130 conforme al D.L. 161 direttiva 2004/42/CE

B) Prodotto applicato*

Brillantezza	Gloss	75 - 80
Resistenza all' abrasione	Ottima	
resistenza agli agenti atmosferici	Buona	
resa teorica (una mano)	12 - 14 m ² /l	

Secondo il tipo di supporto

*spessore secco di 30 - 40 micron

Modalità applicative

- A pennello

Diluyente	acqua
Diluizione (se necessaria)	5% (massimo)
Spessori secchi consigliati per mano	micron 30-40

Modalità applicative

- A spruzzo

diluyente	acqua
diluizione	5 - 10%



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l.

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629
www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it



pressione	3 - 4 atm
Ø ugello	1,6 - 1,8 mm.
numero delle mani	una leggera - appassimento 3 - 5' - una normale
spessori secchi consigliati	40-50 micron

NOTE PRATICHE SULLA CONDUZIONE DEL LAVORO

Rendere sempre omogeneo, con lenta agitazione, la massa di smalto prima della sua applicazione. E' conveniente che tale operazione venga condotta dopo l'eventuale diluizione con acqua. Lo smalto non va applicato con temperatura inferiore ai 10° C e con umidità superiore al 70%. Per le caratteristiche tecniche specifiche del legante non esistono pericoli di rimozioni della seconda mano nei confronti della prima.

NOTE SUI COLORI OTTENIBILI

Come indicazione di massima si fa riferimento alle cartelle colori Ondalac e Ral con esclusione delle tinte alluminio. I colori comunque possono discostarsi dai riferimenti per necessità tecniche.

Essiccazione

Ad aria 20° C U.R.	inferiore al 70%
- fuori tatto	1 ora circa
- riverniciabile	4 - 6 ore
- totale	24 ore

Per una perfetta filmazione ONDALAC deve essere applicato con temperature non inferiori a + 10° C e umidità non superiore al 70%. Conservare il prodotto con temperatura compresa fra +5°C e +30°C. TEME IL GELO

Cicli indicativi consigliati con finitura ondalac lucido

- su ferro: applicazione di una o più mani di antiruggine (es. PRIMACQUA serie 340-ECOFER serie 300- ECOMINIO cod. 303.6006)
- su legno: applicazione di una mano di pittura opaca di fondo (es. FREDOPAC cod 350.1000)
- su lamiera zincata: applicazione di una mano di fondo specifico (es. PRIMACQUA serie 340 oppure PRIMER monocomponente codice 319.8026)
- su muro: applicazione diretta di una o più mani di ONDALAC previa accurata pulizia e asportazione del materiale non ancorato.

NORME DI SICUREZZA

Attenersi alle disposizioni d'igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla legislazione italiana. Operare in luoghi ben aerati e se al chiuso impiegare aspiratori, ventilatori e convogliatori d'aria. Questo prodotto non richiede etichettatura ai sensi delle vigenti leggi. Consultare la scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'impiego del prodotto fuori dal controllo dell'azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.